

Boucherot είναι καθ' ήμας περιπταί, ἐφ' δοσον αὕτη δύναται μετ' ἑπαρκοῦς ἀκριβείας, δι' ἔκάστην εἰδικήν περίπτωσιν νὰ ὑπολογισθῇ.

9) Ἡ ἀνομοιότης τῶν διαγραμμάτων τῶν πιέσεων ἐμπροσθεν καὶ δπισθεν τοῦ ἐμβόλου, ἐν ταῖς μηχαναῖς μετὰ μηχανισμοῦ στροφάλου, ἔξαρτᾶται κατὰ πρῶτον λόγον, ἐπειδὴ τῆς σχέσεως τοῦ μῆκους τῆς ἀκτίνος περιστροφῆς τοῦ κομβίου τοῦ στροφάλου, πρὸς τὸ μῆκος τοῦ διωστῆρος $\left(\frac{R}{L}\right)$. Οσον τὸ μῆκος L τείνει κινηματικῶς εἰς τὸ ἀπειρον, τόσον καὶ ἡ ἀνομοιότης, ἡ ἐκ τοῦ ὀνομαζομένου σφάλματος τῆς κινήσεως προερχομένη, τείνει νὰ ἔξαφανισθῇ. δοσον δὲ τοῦτο κινηματικῶς τείνει πρὸς τὸ μηδὲν κατὰ τοσοῦτον καὶ ἡ ἀνομοιότης αὐξάνεται.

Δεύτερος λόγος ἔξασκῶν σπουδαίαν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῆς ἀνομοιότητος τῶν διαγραμμάτων τούτων, είναι αἱ ἀνωμαλίαι, αἱ ἐκ τῶν δραγάνων τῆς διανομῆς τοῦ ρευστοῦ ἐν τῷ κυλίνδρῳ προερχόμεναι. Ταῦτα, διὰ τῶν ἀναποφεύκτων κατ' ἀρχὴν ἡ ἐκ κατασκευῆς ἀτελεῶν τῆς κινηματικῆς αὐτῶν ἀλλούσου, ἐπιδρῶσι διαφροτρόπως, καθ' δοσον τὸ ἐμβολον κινεῖται πρὸς τὴν ἀτράκτον ἢ ἀπὸ τῆς ἀτράκτου, ἐπὶ τῶν περιόδων (προεισροή, ἀποτόνωσις, προεκροή, ἐκροή, συμπλεσις) τῆς διανομῆς καὶ τῆς ἐντάσεως τοῦ ρευστοῦ ἐν τῷ κυλίνδρῳ.

Γ. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ BRINELL

ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ἡ μέθοδος αὕτη συνίσταται εἰς τὴν μερικὴν ἔμπηξιν σφαίρας ἐκ βεβαμμένου χάλυβος ἐν τῷ ὑπὸ δοκιμασίαν μεταλλικῷ τεμαχίῳ αἱ διαστάσεις τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος, ἥτις οὔτω ἐπὶ τοῦ τεμαχίου ἀφίεται, χρησιμεύοντι διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς σκληρότητος τοῦ μετάλλου ἐξ οὗ τὸ τεμάχιον σύγκειται. Καταμετρᾶται ἡ διάμετρος τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος καὶ ὑπολογίζεται τὸ ἐμβαδὸν ταῦτης. Διαιρουμένης τῆς θλίψεως, τῆς ἐπὶ τῆς χαλυβδίνης σφαίρας μεταδοθείσης, ἐκπεφρασμένης εἰς χγ., διὰ τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος εἰς τ. χλ. ἐκπεφρασμένης,

δίδεται ὡς πηλίκον ἀριθμὸς ἐκφράζων τὴν σκληρότητα τοῦ δοκιμασθέντος μετάλλου, ὅντινα καλοῦσι συντελεστὴν σκληρότητος.

Ὀπως καταστῇ δυνατὴ ἡ ἀμεσος σύγκρισις τῶν ἐπιτυγχανομένων διὰ τῆς μεθόδου ταύτης ἀποτελεσμάτων εἰς διαφόρους δοκιμασίας, ἐγένοντο παραδεκταὶ κοιναὶ μονάδες τόσῳ τῶν διαστάσεων τῆς χαλυβδίνης σφαίρας ὅσφ καὶ τῆς θλίψεως τῆς ἔξασκουμένης ἐπ' αὐτῆς διὰ τὴν ἐν δοκιμαζομένῳ τεμαχίῳ εἰσδυσιν. Διάμετρος κανονικὴ τῆς σφαίρας ἐγένετο δεκτὴ ἡ θλίψη μῆκος 10 χλιοστῶν τοῦ μέτρου καὶ θλίψις κανονικὴ 3000 χγ. προκειμένου περὶ δοκιμασίας σιδηρῶν ἡ χαλυβδίνων τεμαχίων καὶ 500 χλ. προκειμένου περὶ τεμαχίων ἀποτελουμένων ἐκ μετάλλων μαλακωτέων. Πᾶσα ἀπὸ τῶν τιμῶν τῶν κανονικῶν τούτων μονάδων συγκρίσεως παρέκκλισις ἥθελεν ἔχει ὡς μόνον ἀποτέλεσμα σύγχρισιν, ἀνευ οὐδενὸς πλεονεκτήματος ἀντισφροπούντος τὸ μειονέκτημα τοῦτο.

Ἡ διάμετρος τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος καταμετρᾶται διὰ μικροσκοπίου κατασκευασμένου εἰδικῶς διὰ τὴν ἐργασίαν ταύτην ὁ συντελεστὴς σκληρότητος ἀνεν τινὸς ὑπολογισμοῦ δίδεται ὑπὸ τοῦ κατωτέρω πίνακος μόνον ἐπὶ τῇ βάσει τῆς διαμέτρου ταύτης. Οἱ ἀριθμοὶ τοῦ πίνακος ὑπελογίσθησαν διὰ τῶν τύπων :

$$E = 2\pi P(P - \sqrt{P^2 - q^2})$$

$$\sigma = \frac{\Theta}{E}$$

Ἐνθα

P ἀκτὶς τῆς χαλυβδίνης σφαίρας εἰς χλ.

q ἀκτὶς τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος εἰς χλ.

E ἐμβαδὸν ταύτης εἰς τ. χλ.

σ συντελεστὴς σκληρότητος.

Θ ἡ ἐπὶ τῆς σφαίρας θλίψης εἰς χγ.

Ἐστω π. χ. ὅτι ἡ ἀκτὶς τῆς σφαίρας P=5 χλ. καὶ ὅτι ἡ ἐπ' αὐτῆς θλίψη Θ=3000 χγ., προκειμένου περὶ δοκιμασίας χαλυβδίνου τεμαχίου· ἐὰν ἡ ἀκτὶς τῆς σφαιρικῆς κοιλότητος είνε q=2 χλ., είνε:

$$E = 2\pi(5 - \sqrt{25 - 4}) = 13,13\dots$$

$$\sigma = \frac{3000}{13,13} = 228, \dots$$

Τὴν τιμὴν ταύτην τοῦ 228 περιλαμβάνει ὁ κάτωθι πίνακος ὑπὸ τὴν θλίψιν 3000 καὶ ἔναντι τῆς διαμέτρου 4(=2q).

Πίναξ τῶν συντελεστῶν σκληρότητος.

Χαλυβδίνη σφαῖρα διαμέτρου 10 χιλ.

Διάμετρος σφαίρας και λόγιος εἰς χιλ.	Συντελεστής σκληρότητος διὰ θλίψιν εἰς χγ.		Συντελεστής σκληρότητος διὰ θλίψιν εἰς χγ.	
	3000	500	3000	500
2.00	946	158	4.25	202
2.05	898	150	4.30	196
2.10	857	143	4.35	192
2.15	817	136	4.40	187
2.20	782	130	4.45	183
2.25	744	124	4.50	179
2.30	713	119	4.55	174
2.35	683	114	4.60	170
2.40	652	109	4.65	166
2.45	627	105	4.70	163
2.50	600	100	4.75	159
2.55	578	96	4.80	156
2.60	555	93	4.85	153
2.65	532	89	4.90	149
2.70	512	86	4.95	146
2.75	495	83	5.00	143
2.80	477	80	5.05	140
2.85	460	77	5.10	137
2.90	444	74	5.15	134
2.95	430	73	5.20	131
3.00	418	70	5.25	128
3.05	402	67	5.30	126
3.10	387	65	5.35	124
3.15	375	63	5.40	121
3.20	364	61	5.45	118
3.25	351	59	5.50	116
3.30	340	57	5.55	114
3.35	332	55	5.60	112
3.40	321	54	5.65	109
3.45	311	52	5.70	107
3.50	302	50	5.75	105
3.55	293	49	5.80	103
3.60	286	48	5.85	101
3.65	277	46	5.90	99
3.70	269	45	5.95	97
3.75	262	44	6.00	95
3.80	255	43	6.05	94
3.85	248	41	6.10	92
3.90	241	40	6.15	90
3.95	235	39	6.20	89
4.00	228	38	6.25	87
4.05	223	37	6.30	86
4.10	217	36	6.35	84
4.15	212	35	6.40	82
4.20	207	34.5	6.45	81

Διάμετρος σφαίρας και λόγιος εἰς χιλ.	Συντελεστής σκληρότητος διὰ θλίψιν εἰς χγ.		Διάμετρος σφαίρας και λόγιος εἰς χιλ.	Συντελεστής σκληρότητος διὰ θλίψιν εἰς χγ.	
	3000	500		3000	500
6.50	80	13.3	6.75	73	12.2
6.55	79	13.1	6.80	71.5	11.9
6.60	77	12.8	6.85	70	11.7
6.65	76	12.6	6.90	69	11.5
6.70	74	12.4	6.95	68	11.3

Σχέσις μεταξὺ τῆς σκληρότητος τῶν μετάλλων καὶ τοῦ φορτίου τοῦ ἐπιφέροντος τὴν θραύσιν αὐτῶν κατ' ἔφελκυσμόν.

Ο Ἰδιος Brinell, σουηδός Μηχανικός, παρετήρησεν ὅτι ἡ μέθοδός του αὗτη δίδει μέσον εὐχερές διὰ τὸν μετὰ μεγάλης προσεγγίσεως προσδιορισμὸν τοῦ φορτίου διαρρήξεως τῶν μετάλλων κατ' ἔφελκυσμόν. Τοῦτο ἄλλως τε εἶναι ἐν τῶν μᾶλλον οὐσιωδῶν ἀποτελέσματων τῆς ὑπὸ δύψιν μεθόδου. Πρὸς καθορισμὸν τοῦ φορτίου διαρρήξεως κατ' ἔφελκυσμόν (ὅπερ κατωτέρῳ σημειοῦται διὰ Δ_ε) τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ χάλυβος ὀρκεῖ διοσδιορισμὸς σταθερᾶς τυνὸς ποσότητος εἰς ἕφ' ἣς πολλαπλασιάζεται διάφορῶν συντελεστῆς σκληρότητος: τὸ γινόμενον εἶναι τὸ Δ_ε.

Πειράματα πλεῖστα δύσα καὶ λίαν πολύπλοκα ἐγένοντο ἐπὶ δοκιμαστικῶν τεμαχίων χαλυβδίνων, προελεύσεως διαφόρου, πρὸς καθορισμὸν τῆς ἐν λόγῳ σταθερᾶς εἰς, ὑπὸ τοῦ διευθύνοντος τὸ γραφεῖον τῆς δοκιμασίας τῶν ὑλικῶν ἐν Στοκχόλμῃ.

Ίδον τὰ ἀποτελέσματα τούτων:

Διὰ συντελεστῆς σκληρότητος σ < 175 εὑρέθη c = 0,362 ἢ c = 0,354 καθ' ὅσον ἡ δύναμις θλίψεως ἔξασκεται καθέτως τῇ ἐννοίᾳ ἐλάσσεως τοῦ μετάλλου ἢ παραλλήλως ταύτῃ.

Διὰ συντελεστῆς σκληρότητος σ > 175 εὑρέθη c = 0,344 ἢ c = 0,324 καθ' ὅσον ἡ δύναμις θλίψεως ἔξασκεται καθέτως τῇ ἐννοίᾳ ἐλάσσεως ἢ παραλλήλως ταύτῃ.

Τὸ γινόμενον σ < c δίδει τὸ Δ_ε εἰς χγ./τ.χιλ. Ἐὰν π. χ. ἐπὶ χαλυβδίνου τεμαχίου ἢ χαλυβδίνη σφαῖρα τοῦ Brinell ἀφῆκε θλιβεῖσα διὰ 3000 χγ. κοιλότητα διαμέτρου 4,6, τούτεστιν ἐὰν δισταθεστήσῃ σκληρότητος τοῦ ὑπὸ δύψιν μετάλλου (ίδε πίνακα) εἴναι 170, τὸ φορτίον διαρρήξεως τούτων κατ' ἔφελκυσμὸν Δ_ε είναι 0,382 × 170 = 61,5 χγ./τ.χιλ., τῆς ἐπιθλίψεως τῆς σφαῖρας ἐπὶ τοῦ μετάλλου λαβούσης χώραν κατὰ ἐννοιαν κάθετον τῇ ἐλάσσει.

Σημειωθήτω ἐνταῦθα ὅτι αἱ τιμαι τῶν σταθερῶν εἰς ἄνω ἀναγραφόμεναι, ἀναφέρονται εἰς χάλυβα ἀνωπημένον. Διὰ πᾶν ἔτερον εἶδος μετάλλου θὰ ἔπειτε δί' εἰδικῶν πειραμάτων, μὴ εἰσέτι γενομένων, νὰ καθορισθῶσιν αἱ σχετικαὶ τιμαι τῆς ε., δπως διὰ τῆς μεθόδου Brinell ἀνεύ ἀλλῆς τινος διεξοδικῆς ἐργασίας ἀλλ' ἀπλῶς δι' ἐνὸς πλαταπλασιασμοῦ καθορίζεται ἑκάστοτε τὸ κατ' ἐφελκυσμὸν φρετίον διαρρήξεως τοῦ μετάλλου τούτου.

* *

'Ἐν τέλει σημειοῦμεν ὅτι ἡ σουηδικὴ 'Εταιρεία Aktiebolaget Alpha ἐν Στοκχόλμῃ ἐμελέτησε τὸ ζήτημα τῆς κατασκευῆς ὁργάνου δι' οὗ θὰ ἦτο δυνατὸς ὁ ἀλογιβῆς προσδιορισμὸς τοῦ συντελεστοῦ σκληρότητος ὑπὸ παντὸς ἐνδιαφερομένου διότι ἀνεύ τοιούτων ὁργάνων ἡ ἐφαρμογὴ τῆς μεθόδου Brinell μένει πάντοτε προσόνυμον μεγάλων καταστημάτων ἐφωδιασμένων τῶν ἀναγκαίων πρὸς τοῦτο μηχανημάτων.

'Αποτέλεσμα τῆς μελέτης ταύτης ὑπῆρξεν ἡ κατασκευὴ καὶ ἡ εἰς τὸ ἐμπόριον παράδοσις ὁργάνου, δι' οὗ πᾶς τις εὐχερέστατα δύναται πειραματιζόμενος ἐπὶ μικρῶν πλινθίδων δοκιμαστικῶν ὡρισμένου μετάλλου νά προσδιορίσῃ τὸν συντελεστὴν σκληρότητος αὐτοῦ.

Γ. Π. Β.

'Η παραβολὴ αὕτη ἔδειξεν ὅτι καὶ τὰ τερεβινθέλαια ταῦτα κατέχουσι σταθεράς πολὺ συμφωνούσας (πλὴν τοῦ εἰδικοῦ βάρους) πρὸς τὰς τοῦ Ἑλληνικοῦ τερεβινθέλαιον καὶ αἴτινες εἰνε αἱ σήμερον παραδεδεγμέναι, ὡς σταθεραὶ τοῦ δεξιοτεροῦς πινενίου.

Tὸ σπουδαιὸν συμπέρασμα εἰνε ὅτι ἐπικυρῶνται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐρεύνης τοῦ κ. Τσακαλώτου ὅτι τὸ Ἑλληνικὸν τερεβινθέλαιον συνίσταται σχεδὸν ἐκ καθαροῦ δεξιοτεροῦ πινενίου (εἰδικὴ στροφὴ +48,3)**. Δύναται ὅθεν νὰ χρησιμεύσῃ καὶ τὸ Ἑλληνικὸν τερεβινθέλαιον, ὡς παρατηρεῖ δὲ Βὲζες, πρὸς παρασκευὴν τοῦ ὑδρογονάνθρακος δ.-πινενίου καὶ τῶν παραγώγων αὐτοῦ, διότι πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον εἰνε ὑπέρτερον τῶν σήμερον χρησιμοποιουμένων ἀμερικανικῶν τὰ δποῖα δὲν συνίστανται ἐκ καθαροῦ δ.-πινενίου, ἀλλ' ἐκ μίγματος δεξιοτεροῦς καὶ ἀριστεροτεροῦς πινενίου δεικνύοντα εἰδικὴν στροφὴν μικροτέραν τῶν +30° (J. H. Long, Journ. of anal. and applied Chemistry 1893 τευχ. 2).

Δ. Τ.

'Ηλεκτρικοὶ σιδηρόδρομοι ἐν Ἰταλίᾳ. — Ήλεκτρικὴ ἔλξις ἔδωκεν ἀποτέλεσματα τόσῳ ἱκανοποιητικὰ ἐπὶ τῆς γραμμῆς τῆς Valteline (103 χμ.) καὶ τῆς τοῦ Milan - Porto Ceresio (70 χμ.), ὥστε ἀπεφασίσθη καὶ ἥδη ἐκτελεῖται καὶ τῶν ἔξης γραμμῶν ἡ ἡλεκτροποίησις:

Γένουα - Pontedecimo - Busalla ..	19 χμ.
Savone - San Giuseppe	19 χμ.
Demodassola - Iselle	19 χμ.
Gallarate - Arona	24 χμ.
Μιλάνον - Lecco - Ponte - San Pietro	90 χμ.
Gallarate - Laveno	30,5 χμ.
Baronecchia - Modane	18 χμ.
Νεάπολις - Σαλέρνον - Castellamare	56 χμ.

Tὸ Ἑλληνικὸν τερεβινθέλαιον. — 'Ἐν τῷ Αρχιμήδει τοῦ 1908 ἐδημοσιεύθησαν ὑπὸ τοῦ κ. Ἀθ. Τσακαλώτου τὰ ἀποτέλεσματα τῆς χημικῆς ἐρεύνης τοῦ Ἑλληνικοῦ τερεβινθέλαιον τοῦ προερχομένου ἐκ τῆς ζητίνης τῶν Pinus halepensis τῆς Ἀττικῆς. Τὰ ἀποτέλεσματα ταῦτα ὁ καθηγητὴς Βέζες, διευθυντὴς τοῦ Χημείου τῶν Ρητινῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Bordeaux, παραβάλλει πρὸς ἄλλα δείγματα τερεβινθέλαιον τὰ δποῖα ὁ 7διος ἡρεύνησε καὶ τὰ δποῖα προσήρχοντὸ ἐκ ζητίνων τῶν αὐτῶν δένδρων τῆς Ἀλγερίας*.

* Bulletin de la Société chimique de France 1909 σελ. 931.

Μεταξὺ τῶν γραμμῶν τούτων ἡ μᾶλλον σημαντικὴ εἰνε ἡ τῆς Γενούς - Pontedecimo, ητὶς ἐπρόκειτο νὰ τεθῇ ἐν χρήσει κατὰ τὸν παρελθόντα Μάϊον. 'Η ἐνέργεια θὰ παρέχεται ὑπὸ δύο στροβιλομεταλλακτῶν τῶν 5000 χιλιοβάττην ὑπὸ μορφὴν οεύματος τριφασικοῦ εἰς τάσιν 13000 βόλτη καὶ συγχόνητα 15 περιόδων. Τὸ οεῦμα μεταδίδεται εἰς τέσσαρας ὑποσταθμοὺς μεταλλαγῆς, ἔνθα τὸ δυναμικὸν θὰ μειοῦται εἰς 3000 βόλτη διὰ κινητήριον ἀμάξας τῶν 1600 ἵππων. "Απασα ἡ γραμμὴ εἰνε διπλῆ.

** Αρχιμήδης ἔτος Θ' σελ. 13.